

Teräsköysi Polyass

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Vintturit, nosturit, kulkuvaunut, harukset ja hinaus.

Rakenne: 6-15 mm 8x19-IWRC tiiviste / 16-26 mm 8x25-IWRC täyte.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 06

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4


Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.58

Vinssiköysi



Siltanosturi



Torninosturi



Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1960 N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1770 N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 2160 N/mm ²	Pintakäsittely	Paino kg/100m
101100604270110	6	16,5	25.1	-	-	Galvanoitu	15
101100654050111	6,5	19,3	29.5	26.6	-	Kirkas	17
101100754070111	7,5	25,7	49.2	-	-	Kirkas	23
101100804270110	8	29,2	49.2	-	49.2	Galvanoitu	26
101100904270110	9	37	56.5	-	-	Galvanoitu	33
101101004270110	10	45,7	69.8	-	-	Galvanoitu	41
101101103070111	11	55,3	84.4	-	-	Kirkas	49
101101204270110	12	65,8	100	-	-	Galvanoitu	59
101101303250110	13	77,2	118	106	-	Galvanoitu	69
101101404070111	14	89,6	137	-	-	Kirkas	80
101101504270111	15	103	157	-	-	Galvanoitu	92
101101604270111	16	117	179	-	-	Galvanoitu	104
101101704270111	17	132	202	-	-	Galvanoitu	118
101101804270110	18	148	226	-	-	Galvanoitu	132
101101904270110	19	165	252	-	-	Galvanoitu	147
101102004270110	20	183	279	-	-	Galvanoitu	163
101102204270111	22	221	338	-	-	Galvanoitu	197
101102404270111	24	263	402	-	-	Galvanoitu	234
101102604270111	26	309	472	-	-	Galvanoitu	275