



Teräsköysiraksi



## Teräsköysi 6x24-7FC

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Hinauksessa, kiinnittämisessä, sitomisessa. *Ei nostoköytenä.*

**Rakenne:** 6x24-7FC.

**Lankaluku:** 144.

**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta.

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.41

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
101100604250310	6	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	17,9	11,6	kuiva	11
101100804250310	8	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	31,8	20,6	kuiva	20
101101004250310	10	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	49,6	32,2	kuiva	32
101101204250310	12	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	71,4	46,4	kuiva	46
101101404250310	14	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	97,2	63,1	kuiva	62
101101604250310	16	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	127	82,4	kuiva	81
101101804250310	18	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	161	104	kuiva	103
101102004250310	20	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	198	129	kuiva	127
101102204250310	22	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	240	156	kuiva	154